

## Okoljske zahteve za tekstilne izdelke

Ti primeri okoljskih zahtev se lahko uporabljajo, kadar so predmet javnega naročila naslednji tekstilni izdelki:

- tekstilna oblačila in dodatki: oblačila in dodatki (kot so robčki, šali, torbe, nakupovalne torbe, nahrbtniki, pasovi idr.), ki po masi vsebujejo najmanj 90 % tekstilnih vlaken;
- tekstilni izdelki za notranjo opremo: tekstilni izdelki za notranjo opremo, ki po masi vsebujejo najmanj 90 % tekstilnih vlaken. Stenske in talne obloge niso vključene;
- vlakna, preja in tkanine: za uporabo v tekstilnih oblačilih in dodatkih ali za tekstilne izdelke za notranjo opremo.

Za »tekstilna oblačila in dodatke« ter za »tekstilne izdelke za notranjo opremo«: pri izračunavanju odstotka tekstilnih vlaken ni treba upoštevati puha, perja, membrane in podlog.

Pri zelenem javnem naročanju tekstilnih izdelkov se naročajo izdelki z nizkimi ravnmi strupenih snovi, pri čemer imajo prednost vlakna in izdelki z majhnim vplivom na okolje med proizvodnjo ter izdelki, narejeni iz vlaken, ki so pridelana z najmanjšo količino pesticidov.

### 15.1 Okoljske zahteve za tekstilne izdelke

#### 15.1.1 Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1.	<p>Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni proizvod ne vsebuje več kot 0,05 ppm (delcev na milijon) vsake naslednje snovi, ki šteje za pesticid. Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,5 ppm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,4,5-T,</li> <li>- aldrin,</li> <li>- kaptafol,</li> <li>- klordan,</li> <li>- klordimeform,</li> <li>- DDT,</li> <li>- dieldrin,</li> <li>- dinozeb in njegove soli,</li> <li>- endrin,</li> <li>- heptaklor,</li> <li>- heksaklorobenzen,</li> <li>- heksaklorcikloheksan, <math>\alpha</math>,</li> <li>- heksaklorcikloheksan, <math>\beta</math>,</li> <li>- heksaklorcikloheksan, <math>\delta</math>,</li> <li>- metamidofos,</li> <li>- monokrotofos,</li> <li>- paration,</li> <li>- paration-metil,</li> <li>- propetamfos,</li> <li>- toksafen.</li> </ul> <p>Pri proizvodih iz volnenih vlaken končni proizvod ne vsebuje več kot skupne vrednosti, določene za vsako naslednjih skupin snovi:</p> <p>Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,5 ppm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\gamma</math>-heksaklorocikloheksan (lindan),</li> <li>- <math>\alpha</math>-heksaklorocikloheksan,</li> <li>- <math>\beta</math>-heksaklorocikloheksan,</li> <li>- <math>\delta</math>-heksaklorocikloheksan,</li> <li>- aldrin,</li> <li>- dieldrin,</li> <li>- endrin,</li> </ul>
----	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- p,p'-DDT,</li> <li>- p,p'-DDD.</li> </ul> <p>Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 2 ppm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diazinon,</li> <li>- propetamfos,</li> <li>- klorfenvinfos,</li> <li>- diklofention,</li> <li>- klorpirifos,</li> <li>- fenklorfos,</li> <li>- etion,</li> <li>- pirimfos-metil.</li> </ul> <p>Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,5 ppm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cipermetrin,</li> <li>- deltametrin,</li> <li>- fenvalerate,</li> <li>- cihalotrin,</li> <li>- flumetrin.</li> </ul> <p>Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 2 ppm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diflubenzuron,</li> <li>- triflumuron,</li> <li>- diciklanil.</li> </ul> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- potrdilo neodvisne akreditirane institucije, ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
2.	<p>V proizvodnji končnega proizvoda se ne uporabljajo naslednje barve, ki so razvrščene kot povzročiteljice preobčutljivosti/alergenske, rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C.I. Bazično rdeča 9,</li> <li>- C.I. Disperzno modra 1,</li> <li>- C.I. Kislo rdeča 26,</li> <li>- C.I. Bazično vijoličasta 14,</li> <li>- C.I. Disperzno oranžna 11,</li> <li>- C. I. Direktno črna 38,</li> <li>- C. I. Direktno modra 6,</li> <li>- C. I. Direktno rdeča 28,</li> <li>- C. I. Disperzno rumena 3,</li> <li>- C.I. Disperzno rumena 23,</li> <li>- C.I. Disperzno rumena 149.</li> </ul> <p>Naslednje barve se uporabljajo le, če je odpornost obarvanih vlaken, preje ali tkanine na znojenje (kislo in alkalno) vsaj 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C.I. Disperzno modra 3 C.I. 61 505,</li> <li>- C.I. Disperzno modra 7 C.I. 62 500,</li> <li>- C.I. Disperzno modra 26 C.I. 63 305,</li> <li>- C.I. Disperzno modra 35,</li> <li>- C.I. Disperzno modra 102,</li> <li>- C.I. Disperzno modra 106,</li> <li>- C.I. Disperzno modra 124,</li> <li>- C.I. Disperzno oranžna 1 C.I. 11 080,</li> <li>- C.I. Disperzno oranžna 3 C.I. 11 005,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- C.I. Disperzno oranžna 37,</li> <li>- C.I. Disperzno oranžna 76,</li> <li>- (prej označena kot oranžna 37),</li> <li>- C.I. Disperzno rdeča 1 C.I. 11 110,</li> <li>- C.I. Disperzno rdeča 11 C.I. 62 015,</li> <li>- C.I. Disperzno rdeča 17 C.I. 11 210,</li> <li>- C.I. Disperzno rumena 1 C.I. 10 345,</li> <li>- C.I. Disperzno rumena 9 C.I. 10 375,</li> <li>- C.I. Disperzno rumena 39,</li> <li>- C.I. Disperzno rumena 49.</li> </ul> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- potrdilo neodvisne akreditirane institucije, ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
3.	<p>Končni proizvod ne vsebuje naslednjih arilaminov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-aminodifenil (št. CAS 92-67-1),</li> <li>- Benzidin (št. CAS 92-87-5),</li> <li>- 4-kloro-o-toluidin (št. CAS 95-69-2),</li> <li>- 2-naftilamin (št. CAS 91-59-8),</li> <li>- o-amino-azotoluen (št. CAS 97-56-3),</li> <li>- 2-amino-4-nitrotoluen (št. CAS 99-55-8),</li> <li>- p-kloroanilin (št. CAS 106-47-8),</li> <li>- 2,4-diaminoanisol (št. CAS 615-05-4),</li> <li>- 4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 101-77-9),</li> <li>- 3,3'-diklorobenzidin (št. CAS 91-94-1),</li> <li>- 3,3'-dimetoksibenzidin (št. CAS 119-90-4),</li> <li>- 3,3'-dimetilbenzidin (št. CAS 119-93-7),</li> <li>- 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 838-88-0),</li> <li>- p-kresidin (št. CAS 120-71-8),</li> <li>- 4,4'-metilen-bis-(2-kloranilin) (št. CAS 101-14-4),</li> <li>- 4,4'-oksidianilin (št. CAS 101-80-4),</li> <li>- 4,4'-tiodianilin (št. CAS 139-65-1),</li> <li>- o-toluidin (št. CAS 95-53-4),</li> <li>- 2,4-diaminotoluen (št. CAS 95-80-7),</li> <li>- 2,4,5-trimetilanilin (št. CAS 137-17-7),</li> <li>- 4-aminoazobenzen (št. CAS 60-09-3),</li> <li>- o-anisidin (št. CAS 90-04-0).</li> </ul> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- potrdilo neodvisne akreditirane institucije, ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
4.	<p>V končnem proizvodu se ne uporabljajo naslednji zaviralci ognja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBB (polibrominirani bifenili) št. CAS 59536-65-1,</li> <li>- pentaBDE (pentabromodifenil eter) št. CAS 32534-81-9,</li> <li>- oktaBDE (oktabromodifenil eter) št. CAS 32536-52-9,</li> <li>- dekaBDE (dekabromodifenil eter) št. CAS 1163-19-5,</li> <li>- tris-(2,3dibromopropil)-fosfat, št. CAS 126-72-7,</li> <li>- HBCDD (heksabromociklododekan) št. CAS 25637-99-4 in 3194-55-6,</li> </ul>

	<p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>– potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
5.	<p>Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni proizvod ne vsebuje več kot 0,05 delcev na milijon pentaklorofenola.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>– potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
6.	<p>V izdelkih, ki pridejo v neposredni stik s kožo, naslednji mehčalci s ftalati ne dosegajo več kot 0,1 % masnega deleža končnega proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DEHP (Di-(2-etilheksil)-ftalat) št. CAS 117-81-7,</li> <li>– BBP (butilbenzilftalat) št. CAS 85-68-7,</li> <li>– DBP (dibutilftalat) št. CAS 84-74-2,</li> <li>– DNOP (di-n-oktilftalat),</li> <li>– DINP (di-izononilftalat),</li> <li>– DIDP (di-izodekilftalat),</li> <li>– DIBP (diizobutilftalat),</li> <li>– TCEP (Tris(2-kloretil)fosfat).</li> </ul> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>– potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
7.	<p>Količina prostega formaldehida in formaldehida, ki se lahko deloma hidrolizira, v končnem proizvodu ne presega 20 ppm v proizvodih za dojenčke in otroke, mlajše od 3 let, 30 ppm v proizvodih, ki pridejo v neposredni stik s kožo, in 75 ppm v vseh ostalih proizvodih.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>– potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
8.	<p>Količina kadmija (Cd), kroma (Cr), niklja (Ni), svınca (Pb), bakra (Cu) v končnem proizvodu ne presega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– antimon (Sb): 30 ppm,</li> <li>– arzenik (As): 1,0 ppm (vrhnja oblačila), 0,2 ppm (drugo),</li> <li>– kadmij (Cd): 0,1 ppm,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- krom (Cr): 2,0 ppm (vrhnja oblačila), 1,0 ppm (drugo),</li> <li>- krom VI (Cr-VI): 0,5 ppm,</li> <li>- kobalt (Co): 4,0 ppm (vrhnja oblačila), 1,0 ppm (drugo),</li> <li>- živo srebro (Hg): 0,02 ppm,</li> <li>- nikelj (Ni): 4,0 ppm (vrhnja oblačila), 1,0 ppm (drugo),</li> <li>- svinec (Pb): 1,0 ppm (vrhnja oblačila), 0,2 ppm (drugo),</li> <li>- baker (Cu): 50,0 ppm (vrhnja oblačila), 25,0 ppm (drugo).</li> </ul> <p>Način dokazovanja:</p> <p>Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- zasebno ali nacionalno oznako za tekstilne izdelke, ki izpolnjuje navedene zahteve, ali</li> <li>- potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> <li>- tehnično dokumentacija proizvajalca ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>																					
9.	<p>Proizvod mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve za odpornost barve in obstojnost dimenzij:</p> <table border="1" data-bbox="293 904 1358 2069"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 904 539 936">Parameter</th> <th data-bbox="539 904 1042 936">Merila</th> <th data-bbox="1042 904 1358 936">Preskusna metoda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="293 936 539 1151">Spremembe dimenzij med pranjem in sušenjem</td> <td data-bbox="539 936 1042 1151">Plus ali minus 2 % za zavese ter pralne in odstranljive tkanine za pohištvo. Med minus 8 % in plus 4 % za druge tkane in odporne netkane proizvode, druge pletene proizvode ali za frotir za brisače.</td> <td data-bbox="1042 936 1358 1151">ISO 5077 ali enakovredni standard</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1151 539 1339">Odpornost barv na pranje</td> <td data-bbox="539 1151 1042 1339">Vsaj raven 4 za barvne spremembe. Vsaj raven 4 za madeže.</td> <td data-bbox="1042 1151 1358 1339">ISO 105 C06 (enojno pranje pri temperaturi, kot je označena na proizvodu, s praškom s perboratom) ali enakovredni standard</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1339 539 1554">Odpornost barv na znojenje (kisló, alkalno)</td> <td data-bbox="539 1339 1042 1554">Vsaj raven 4 (za barvne spremembe in madeže). Raven 3 do 4 za tkanine, ki so temno obarvane (standardna globina &gt; 1/1) in narejene iz regenerirane volne ali več kot 20 % svile.</td> <td data-bbox="1042 1339 1358 1554">ISO 105 E04 ali enakovredni standard</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1554 539 1675">Odpornost barv na mokro drgnjenje standard</td> <td data-bbox="539 1554 1042 1675">Vsaj raven 3. Raven 2 do 3 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.</td> <td data-bbox="1042 1554 1358 1675">ISO 105 X12 ali enakovredni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1675 539 1774">Odpornost barv na suho drgnjenje</td> <td data-bbox="539 1675 1042 1774">Vsaj raven 4 do 5. Raven 4 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.</td> <td data-bbox="1042 1675 1358 1774">ISO 105 X12 ali enakovredni standard</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1774 539 2069">Odpornost barv na svetlobo</td> <td data-bbox="539 1774 1042 2069">Za tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, vsaj raven 5. Za vse ostale proizvode vsaj raven 4 do 5. Raven 4 do 5 je dovoljena, kadar so tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, svetlo obarvane (standardna globina &lt; 1/12) in narejene iz več kot 20 % volne ali drugih keratinskih vlaken</td> <td data-bbox="1042 1774 1358 2069">ISO 105 B02 ali enakovredni standard</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Merila	Preskusna metoda	Spremembe dimenzij med pranjem in sušenjem	Plus ali minus 2 % za zavese ter pralne in odstranljive tkanine za pohištvo. Med minus 8 % in plus 4 % za druge tkane in odporne netkane proizvode, druge pletene proizvode ali za frotir za brisače.	ISO 5077 ali enakovredni standard	Odpornost barv na pranje	Vsaj raven 4 za barvne spremembe. Vsaj raven 4 za madeže.	ISO 105 C06 (enojno pranje pri temperaturi, kot je označena na proizvodu, s praškom s perboratom) ali enakovredni standard	Odpornost barv na znojenje (kisló, alkalno)	Vsaj raven 4 (za barvne spremembe in madeže). Raven 3 do 4 za tkanine, ki so temno obarvane (standardna globina > 1/1) in narejene iz regenerirane volne ali več kot 20 % svile.	ISO 105 E04 ali enakovredni standard	Odpornost barv na mokro drgnjenje standard	Vsaj raven 3. Raven 2 do 3 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.	ISO 105 X12 ali enakovredni	Odpornost barv na suho drgnjenje	Vsaj raven 4 do 5. Raven 4 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.	ISO 105 X12 ali enakovredni standard	Odpornost barv na svetlobo	Za tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, vsaj raven 5. Za vse ostale proizvode vsaj raven 4 do 5. Raven 4 do 5 je dovoljena, kadar so tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, svetlo obarvane (standardna globina < 1/12) in narejene iz več kot 20 % volne ali drugih keratinskih vlaken	ISO 105 B02 ali enakovredni standard
Parameter	Merila	Preskusna metoda																				
Spremembe dimenzij med pranjem in sušenjem	Plus ali minus 2 % za zavese ter pralne in odstranljive tkanine za pohištvo. Med minus 8 % in plus 4 % za druge tkane in odporne netkane proizvode, druge pletene proizvode ali za frotir za brisače.	ISO 5077 ali enakovredni standard																				
Odpornost barv na pranje	Vsaj raven 4 za barvne spremembe. Vsaj raven 4 za madeže.	ISO 105 C06 (enojno pranje pri temperaturi, kot je označena na proizvodu, s praškom s perboratom) ali enakovredni standard																				
Odpornost barv na znojenje (kisló, alkalno)	Vsaj raven 4 (za barvne spremembe in madeže). Raven 3 do 4 za tkanine, ki so temno obarvane (standardna globina > 1/1) in narejene iz regenerirane volne ali več kot 20 % svile.	ISO 105 E04 ali enakovredni standard																				
Odpornost barv na mokro drgnjenje standard	Vsaj raven 3. Raven 2 do 3 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.	ISO 105 X12 ali enakovredni																				
Odpornost barv na suho drgnjenje	Vsaj raven 4 do 5. Raven 4 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.	ISO 105 X12 ali enakovredni standard																				
Odpornost barv na svetlobo	Za tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, vsaj raven 5. Za vse ostale proizvode vsaj raven 4 do 5. Raven 4 do 5 je dovoljena, kadar so tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, svetlo obarvane (standardna globina < 1/12) in narejene iz več kot 20 % volne ali drugih keratinskih vlaken	ISO 105 B02 ali enakovredni standard																				

	ali iz več kot 20 % svile ali več kot 20 % lana ali drugih vlaken iz ličja.	
<p>Način dokazovanja:  Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>– zasebno ali nacionalno oznako za tekstilne izdelke, ki izpolnjuje navedene zahteve, ali</li> <li>– potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> <li>– tehnično dokumentacija proizvajalca ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>		
<b>15.1.2 Merili za oddajo javnega naročila</b>		
Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi:		
1.	<p>Merilo »delež ekološko pridelanega bombaža ali drugih naravnih vlaken«  Ponudba s tekstilnimi izdelki z deležem ekološko pridelanega bombaža ali drugih naravnih vlaken (glejte pojasnilo) se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Da bi lahko vlakna veljala za ekološka, mora biti pridelek na izvoru vlakna pridelan v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007<sup>1</sup>, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja:  Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o deležu bombaža ali drugih naravnih vlaken, ki izvirajo iz ekološke pridelave, v masnem deležu končnega proizvoda, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali</li> <li>– zasebno ali nacionalno oznako za tekstilne izdelke, ki izpolnjuje navedeno merilo, ali</li> <li>– potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> <li>– tehnično dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo.</li> </ul> <p>Če ponudnik bombaža ali drugih naravnih vlaken ni predelal ali predelal sam, mora k ponudbi priložiti tudi potrdilo za distribucijo ekološkega bombaža ali drugih naravnih vlaken.</p> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>	
2.	<p>Merilo »delež recikliranih vlaken«  Ponudba s tekstilnimi izdelki z deležem recikliranih vlaken se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Za reciklirana vlakna štejejo vlakna, ki izvirajo izključno iz odrezkov tekstilnih proizvajalcev in proizvajalcev oblačil ali iz poporabniških odpadkov (tekstilnih ali drugih). Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja:  Način dokazovanja:  Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o deležu recikliranih vlaken v masnem deležu končnega proizvoda, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali</li> <li>– zasebno ali nacionalno oznako za tekstilne izdelke, ki izpolnjuje navedeno merilo, ali</li> <li>– potrdilo neodvisne akreditirane institucije ali</li> </ul>	

<sup>1</sup> Besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. julija 2007, str. 1) in njene spremembe: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisaEU?celex=32007R0834>.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tehnično dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo.</li> </ul> <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>
<b>15.1.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila</b>	
Naročnik med pogodbeni določila vključi določilo:	
1.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.
2.	V primeru slabe kakovosti oziroma suma neizpolnjevanja kakovostnih zahtev ali suma obstoja nevarnosti za zdravje, bo naročnik o tem obvestil pristojno inšpekcijo in na stroške ponudnika zahteval laboratorijsko preverjanje.